



Dyckerhoff Weiss **BLUE STAR**

ciment pouzzolane blanc EN 197-1 - CEM IV/A (P) 42,5 R

conformité selon EN 196

	valeurs typiques		EN 197-1
données mécaniques:			
résistance à la compression 2 jours [MPa]	32	≥	20,0
résistance à la compression 28 jours [MPa]	54		42,5 - 62,5

données physiques:

besoin en eau, consistance normalisée [%]	32		
début de prise [min]	136	≥	60
stabilité [mm]	1	≤	10

données chimiques:

teneur en sulfates (SO ₃) [%]	2,9	≤	4,0
teneur en chlorure (Cl) [%]	< 0,10	≤	0,1

CEM IV/A (P) 42,5 R est produit et contrôle de qualité suivant EN 197.
certificat de constance des performances 840-CPR-1210-233100-24

Dyckerhoff GmbH, Werk Amöneburg
Biebricher Straße 74
65203 Amöneburg
Tel.:(0611) 676-2442

date de mise à jour: 16.04.2024
Gregor Guendisch