



## Dyckerhoff Weiss **BLUE STAR**

ciment pouzzolane blanc EN 197-1 - CEM IV/A (P) 42,5 R (dw) CE NF

conformité selon EN 196

	valeurs typiques		EN 197-1
<b>données mécaniques:</b>			
résistance à la compression 2 jours [MPa]	30	≥	20,0
résistance à la compression 28 jours [MPa]	53		42,5 - 62,5
<b>données physiques:</b>			
besoin en eau, consistance normalisée [%]	33		
début de prise [min]	136	≥	60
stabilité [mm]	1	≤	10
<b>données chimiques:</b>			
teneur en sulfates (SO <sub>3</sub> ) [%]	2,9	≤	4,0
teneur en chlorure (Cl) [%]	< 0,10	≤	0,1

CEM IV/A (P) 42,5 R (dw) CE NF est produit et contrôlé de qualité suivant EN 197.

certificat de constance des performances 0840-CPR-1210-430109-24

Certifikat NF: 92.35 du 16/12/2024

Dyckerhoff GmbH, Werk Amöneburg  
Biebricher Straße 74  
65203 Amöneburg  
Tel.:(0611) 676-2442

date de mise à jour: 31.01.2025  
Gregor Guendisch