



Dyckerhoff Weiss Strong N

Portlandzement EN 197-1- CEM I 52,5 N

Daten gemäß EN 196

	typische Werte		Anforderung aus EN 197-1
Mechanische Daten:			
Druckfestigkeit 2 Tage [MPa]	36	≥	20,0
Druckfestigkeit 28 Tage [MPa]	62	≥	52,5
Physikalische Daten:			
Wasseranspruch zur Normsteife [%]	30		
Erstarrungsbeginn [min]	163	≥	45
Raumbeständigkeit [mm]	1	≤	10
Chemische Daten:			
Glühverlust [%]	3,5	≤	5,0
Unlöslicher Rückstand [%]	0,3	≤	5,0
Sulfatgehalt (SO ₃) [%]	3,3	≤	4,0

CEM I 52,5 N wird gemäß EN 197-1 hergestellt und güteüberwacht.

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 840-CPR-1210-120000-19

KOMO Produktzertifikat: 1138-16 -1025

NF Zertifikat: 92.30 vom 11.02.2020

Dyckerhoff GmbH, Werk Amöneburg
Biebricher Straße 74
65203 Amöneburg
Tel.:(0611) 676-2442

Datum: 01.07.2020
Michael Groschopf