



Dyckerhoff PKZ Normal

Portlandkalksteinzement EN 197-1 - CEM II/A-LL 32,5 R

Daten gemäß EN 196

	typische Werte		Anforderung aus EN 197-1/DIN 1164-10
Mechanische Daten:			
Druckfestigkeit 2 Tage [MPa]	28	≥	10,0
Druckfestigkeit 28 Tage [MPa]	49		32,5 - 52,5
Physikalische Daten:			
Wasseranspruch zur Normsteife [%]	29		
Erstarrungsbeginn [min]	150	≥	75
Raumbeständigkeit [mm]	1	≤	10
Chemische Daten:			
Sulfatgehalt (SO ₃) [%]	3,2	≤	3,5

Dieser Zement wird gemäß EN 197-1 hergestellt und güteüberwacht
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 0840-CPR-5410-256100-09

Dyckerhoff GmbH, Werk Deuna
Industriestr. 7
D-37355 Niederorschel
Telefon: +49 (0)36076 8 2200

Datum: 10.01.2023
gez. S. Stolze
Qualitätsbeauftragter