



Dyckerhoff PKZ Dreifach N

Portlandkalksteinzement EN 197-1 - CEM II/A-LL 52,5 N

Daten gemäß EN 196

	typische Werte		Anforderung aus EN 197-1/DIN 1164-10
Mechanische Daten:			
Druckfestigkeit 1 Tag [MPa]	22		
Druckfestigkeit 2 Tage [MPa]	35	≥	20,0
Druckfestigkeit 28 Tage [MPa]	61	≥	52,5
Physikalische Daten:			
Wasseranspruch zur Normsteife [%]	31		
Erstarrungsbeginn [min]	150	≥	45
Raumbeständigkeit [mm]	1	≤	10
Chemische Daten:			
Sulfatgehalt (SO ₃) [%]	3,2	≤	4,0

Dieser Zement wird gemäß EN 197-1 hergestellt und güteüberwacht
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 0840-CPR-5410-226100-22

Dyckerhoff GmbH, Werk Deuna
Industriestr. 7
D-37355 Niederorschel
Telefon: +49 (0)36076 8 2200

Datum: 13.01.2025
gez. S. Stolze
Qualitätsbeauftragter