Dyckerhoff

Dyckerhoff GmbH, Werk Deuna

Dyckerhoff HOZ Dreifach N - SR/LA

Hochofenzement - CEM III/A 52,5 N-SR/LA

Daten gemäß EN 196

	typische Werte	Anforderung aus EN 197-1/DIN 1164-10	
Mechanische Daten:			
Druckfestigkeit 2 Tage [MPa]	22	≥	10,0
Druckfestigkeit 28 Tage [MPa]	62	≥	52,5
Physikalische Daten:			
Wasseranspruch zur Normsteife [%]	32		
Erstarrungsbeginn [min]	200	≥	45
Raumbeständigkeit [mm]	1	≤	10
Chemische Daten:			
Glühverlust [%]	1,3	≤	5,0
Unlöslicher Rückstand [%]	0,6	≤	5,0
Sulfatgehalt (SO_3) [%]	2,4	≤	4,0
Na_2O-Äquivalent [%]	0,94	≤	1,10

Dieser Zement wird gemäß ETA-12/0390 hergestellt und güteüberwacht.
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 0840-CPR-5410-320180-23

Dyckerhoff GmbH, Werk Deuna
Industriestr. 7
D-37355 Niederorschel
Telefon: +49 (0)36076 8 2200

Datum: 13.01.2025
gez. S. Stolze
Qualitätsbeauftragter