



Boden- und Tragschichtbinder
Schnell erhärtender hydraulischer Tragschichtbinder
EN 13282-1 - HRB E 4

Daten gemäß EN 196

	typische Werte		Anforderung aus EN 13282-1
Mechanische Daten:			
Druckfestigkeit 7 Tage [MPa]	35	≥	16,0
Druckfestigkeit 28 Tage [MPa]	41	≥	32,5 - 52,5
Physikalische Daten:			
Wasseranspruch zur Normsteife [%]	33		
Erstarrungsbeginn [min]	150	≥	90
Raumbeständigkeit [mm]	2	≤	10
Siebrückstand bei 90 µm [%]	3,0	≤	15
Chemische Daten:			
Sulfatgehalt (SO ₃) [%]	3,5	≤	4,0

Dieser Tragschichtbinder wird gemäß EN 13282-1 hergestellt und güteüberwacht
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 0840-CPR-5410-036000-14

Dyckerhoff GmbH, Werk Deuna
Industriestr. 7
D-37355 Niederorschel
Telefon: +49 (0)36076 8 2200

Datum: 10.01.2023
gez. S. Stolze
Qualitätsbeauftragter