



Dyckerhoff PKZ Doppel

Portlandkalksteinzement EN 197-1 - CEM II/A-LL 42,5 R

Daten gemäß EN 196

	typische Werte	Anforderung aus EN 197-1
Mechanische Daten:		
Druckfestigkeit 2 Tage [Mpa]	35	≥ 20,0
Druckfestigkeit 28 Tage [Mpa]	57	≥ 42,5 / ≤ 62,5
Physikalische Daten:		
Wasseranspruch zur Normsteife [%]	29	
Erstarrungsbeginn [min]	136	≥ 60
Raumbeständigkeit [mm]	1	≤ 10
Chemische Daten:		
Glühverlust [%]	8,2	keine
Sulfatgehalt (SO ₃) [%]	3,0	≤ 4,0

CEM II/A-LL 42,5 R wird gemäß EN 197-1 hergestellt und güteüberwacht.

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 0840-CPR-1240-236100-01

KOMO Certificate: 1139-1056-23.1

Dyckerhoff GmbH, Werk Lengerich
Postfach 1240 / 1260
D-49525 Lengerich
Telefon: +49 (0)5481 / 31-0

Datum: 07.02.2024
Dr. Böttcher (Qualitätsbeauftragter)