



Dyckerhoff PKZ Doppel R

Portlandkalksteinzement EN 197-1 - CEM II/A-LL 42,5 R

gegevens conform EN 196

	typisch waarden	Anforderung aus EN 197-1
mechanische gegevens:		
druksterkte 2 dagen [MPa]	35	≥ 20,0
druksterkte 28 dagen [MPa]	57	≥ 42,5 / ≤ 62,5
fysieke gegevens:		
waterbehoefte [%]	28,9	
begin binding [min]	136	≥ 60
vormhoudendheid (expansi) [mm]	1	≤ 10
chemische gegevens:		
gloeiverlies [%]	8,2	keine
sulfaat-gehalte (SO ₃) [%]	3,0	≤ 4,0

CEM II/A-LL 42,5 R wordt geproduceerd, getest en gecertificeerd conform EN 197-1.

certificate of consistency of performance: 0840-CPR-1240-236100-01

KOMO Certificate: 1139-1056-23.1

Dyckerhoff GmbH, Werk Lengerich
Postfach 1240 / 1260
D-49525 Lengerich
Telefon: +49 (0)5481 / 31-0

Datum: 07.02.2024
Dr. Böttcher (Qualitätsbeauftragter)