



## Dyckerhoff PKZ Doppel N

### Portlandkalksteinzement EN 197-1 - CEM II/A-LL 42,5 N

gegevens conform EN 196

	typisch waarden	Anforderung aus EN 197-1
<b>mechanische gegevens:</b>		
druksterkte 2 dagen [MPa]	35	≥ 10,0
druksterkte 28 dagen [MPa]	57	≥ 42,5 / ≤ 62,5
<b>fysieke gegevens:</b>		
waterbehoefte [%]	29	
begin binding [min]	140	≥ 60
vormhoudendheid (expansi) [mm]	1	≤ 10
<b>chemische gegevens:</b>		
gloeiverlies [%]	8,1	keine
sulfaat-gehalte (SO <sub>3</sub> ) [%]	3,0	≤ 3,5

CEM II/A-LL 42,5 N wordt geproduceerd, getest en gecertificeerd conform EN 197-1.

certificate of consistency of performance: 0840-CPR-1240-246100-18

KOMO Certificate: 1139-1053-23.1

BENOR: Reg.-Nr. 23/14/477

Dyckerhoff GmbH, Werk Lengerich  
Postfach 1240 / 1260  
D-49525 Lengerich  
Telefon: +49 (0)5481 / 31-0

Datum: 07.02.2024  
Dr. Böttcher (Qualitätsbeauftragter)