



Dyckerhoff PZ Dreifach R (sp)

Portlandzement EN 197-1 - CEM I 52,5 R (sp)

gegevens conform EN 196

	typisch waarden	Anforderung aus EN 197-1	
mechanische gegevens:			
druksterkte 1 dag [MPa]	33		
druksterkte 28 dagen [MPa]	74	≥	52,5
fysieke gegevens:			
waterbehoefte [%]	30		
begin binding [min]	127	≥	45
vormhoudendheid (expansi) [mm]	1	≤	10
chemische gegevens:			
gloeiverlies [%]	2,8	≤	5,0
waarvan onoplosbaar [%]	1,6	≤	5,0
sulfaat-gehalte (SO3) [%]	2,8	≤	4,0

CEM I 52,5 R (sp) wordt geproduceerd, getest en gecertificeerd conform EN 197-1.

certificate of consistency of performance: 0840-CPR-1240-110019-16

KOMO Certificate: 1139-1022.3-24.1

Dyckerhoff GmbH, Werk Lengerich
Postfach 1240 / 1260
D-49525 Lengerich
Telefon: +49 (0)5481 / 31-0

Datum: 10.02.2025
Dr. Böttcher (Qualitätsbeauftragter)