



Dyckerhoff MZ-S Dreifach N

Portlandkompositzement EN 197-1 - CEM II/B-M(S-LL) 52,5 N

Daten gemäß EN 196

	typische Werte	Anforderung aus EN 197-1
Mechanische Daten:		
Druckfestigkeit 1 Tag [Mpa]	22	
Druckfestigkeit 2 Tage [Mpa]	36	≥ 20,0
Druckfestigkeit 28 Tage [Mpa]	63	≥ 52,5
Physikalische Daten:		
Wasseranspruch zur Normsteife [%]	31	
Erstarrungsbeginn [min]	145	≥ 45
Raumbeständigkeit [mm]	0	≤ 10
Chemische Daten:		
Unlöslicher Rückstand [%]	4,5	keine
Sulfatgehalt (SO ₃) [%]	2,5	≤ 4,0

CEM II/B-M (S-LL) 52,5 N wird gemäß EN 197-1 hergestellt und güteüberwacht.

Für diesen Zement liegt die DIBt-Zulassung Nr. Z-3.17-2297 vor.

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 0840-CPR-1240-229210-26

Dyckerhoff GmbH, Werk Lengerich
Postfach 1240 / 1260
D-49525 Lengerich
Telefon: +49 (0)5481 / 31-0

Datum: 09.07.2026
Dr. Böttcher (Qualitätsbeauftragter)