Dyckerhoff | Dyckerhoff GmbH / Werk Geseke

Dyckerhoff PKZ Dreifach

Portlandkalksteinzement EN 197-1 - CEM II/A-LL 52,5 R

Daten gemäß EN 196

	typische Werte	Anforderung aus EN 197-1	
Mechanische Daten:			
Druckfestigkeit 1 Tag [Mpa]	26		
Druckfestigkeit 28 Tage [Mpa]	65	≥	52,5
Physikalische Daten:			
Wasseranspruch zur Normsteife [%]	30		
Erstarrungsbeginn [min]	130	≥	45
Raumbeständigkeit [mm]	1	≤	10
Chemische Daten:			
Glühverlust [%]	6,2	≤	
Sulfatgehalt (SO_3) [%]	3,2	≤	4,0

CEM II/A-LL 52,5 R wird gemäß EN 197-1 hergestellt und güteüberwacht.

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 0840-CPR-1240-216100-22
KOMO Certificate: 1139-2011-23.1

Dyckerhoff GmbH, Werk Lengerich
Postfach 1240 / 1260
D-49525 Lengerich
Telefon: +49 (0)5481 / 31-0

Datum: 07.02.2024
Dr. Böttcher (Qualitätsbeauftragter)