



Dyckerhoff PKZ Dreifach R

Portlandkalksteinzement EN 197-1 - CEM II/A-LL 52,5 R

gegevens conform EN 196

	typisch waarden	eisen conform EN 197-1
mechanische gegevens:		
druksterkte 1 dag [MPa]	26	
druksterkte 28 dagen [MPa]	65	≥ 52,5
fysieke gegevens:		
waterbehoefte [%]	30	
begin binding [min]	130	≥ 45
vormhoudendheid (expansi) [mm]	1	≤ 10
chemische gegevens:		
gloeiverlies [%]	6,2	
sulfaat-gehalte (SO ₃) [%]	3,2	≤ 4,0

CEM II/A-LL 52,5 R wordt geproduceerd, getest en gecertificeerd conform EN 197-1.

certificate of consistency of performance: 0840-CPR-1240-216100-22

KOMO Certificate: 1139-2011-23.1

Dyckerhoff GmbH, Werk Lengerich
Postfach 1240 / 1260
D-49525 Lengerich
Telefon: +49 (0)5481 / 31-0

Datum: 07.02.2024
Dr. Böttcher (Qualitätsbeauftragter)