Dyckerhoff | Dyckerhoff GmbH / Werk Göllheim

Dyckerhoff EPZ Doppel

Portlandhüttenzement EN 197-1 - CEM II/B-S 42,5 N

Daten gemäß EN 196

	typische Werte	Anforderung aus EN 197-1	
Mechanische Daten:			
Druckfestigkeit 2 Tage [MPa]	21	≥	10,0
Druckfestigkeit 28 Tage [MPa]	58		42,5 - 62,5
Physikalische Daten:			
Wasseranspruch zur Normsteife [%]	28		
Erstarrungsbeginn [min]	210	≥	60
Raumbeständigkeit [mm]	1	≤	10
Chemische Daten:			
Glühverlust [%]	2,0		
Unlöslicher Rückstand [%]	1,1		
Sulfatgehalt (SO_3) [%]	3,1	≤	3,5

Dieser Zement wird gemäß EN 197-1 hergestellt und güteüberwacht.
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 0840-CPR-1260-241200-15

Dyckerhoff GmbH, Werksgruppe Süd
Postfach 6
D-67307 Göllheim
Telefon: +49 (0)6351 / 71-0

Datum: 22.03.2022
Gündisch
Unterschrift