



Dyckerhoff PKZ Doppel

Portlandkalksteinzement EN 197-1 - CEM II/A-LL 42,5 N

Daten gemäß EN 196

	typische Werte		Anforderung aus EN 197-1
Mechanische Daten:			
Druckfestigkeit 2 Tage [MPa]	28	≥	10,0
Druckfestigkeit 28 Tage [MPa]	53		42,5 - 62,5
Physikalische Daten:			
Wasseranspruch zur Normsteife [%]	29		
Erstarrungsbeginn [min]	210	≥	60
Raumbeständigkeit [mm]	1	≤	10
Chemische Daten:			
Glühverlust [%]	8,5		
Unlöslicher Rückstand [%]	1,5		
Sulfatgehalt (SO ₃) [%]	2,8	≤	3,5

Dieser Zement wird gemäß EN 197-1 hergestellt und güteüberwacht.
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 0840-CPR-1260-246100-08

Dyckerhoff GmbH, Werk Göllheim
Postfach 6
D-67307 Göllheim
Telefon: +49 (0)6351 / 71-0

Datum: 30.01.2024
Gündisch
Unterschrift