



Dyckerhoff

Dyckerhoff GmbH / Werk Göllheim

Dyckerhoff CEDUR

Portlandkompositzement EN 197-5 - CEM II/C-M (S-LL) 42,5 N (na)

Daten gemäß EN 196

	typische Werte		Anforderung aus EN 197-1 / EN 197-5 / DIN 1164-10
Mechanische Daten:			
Druckfestigkeit 2 Tage [MPa]	18	≥	10,0
Druckfestigkeit 28 Tage [MPa]	53		42,5 - 62,5
Physikalische Daten:			
Wasseranspruch zur Normsteife [%]	30		
Erstarrungsbeginn [min]	190	≥	60
Raumbeständigkeit [mm]	1	≤	10
Chemische Daten:			
Sulfatgehalt (SO ₃) [%]	3,0	≤	3,5
wirksames Na ₂ O-Äquivalent [%]	0,3	≤	0,60

Dieser Zement wird gemäß EN 197-1 hergestellt und güteüberwacht.
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 1260-249313-25
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-3.16-2277

Dyckerhoff GmbH, Werk Göllheim
Postfach 6
D-67307 Göllheim
Telefon: +49 (0)6351 / 71-0

Datum: 15.09.2025
Gündisch
Unterschrift