

**Dyckerhoff****Dyckerhoff GmbH / Usine Göllheim**

Dyckerhoff CEDUR

Ciment Portland composé EN 197-5 - CEM II/C-M (S-LL) 42,5 N (na)

conformité selon EN 196

	valeur typique		demande de EN 197-1 / EN 197-5 / DIN 1164-10
données mécaniques:			
résistance à la compression 2 jours [MPa]	18	≥	10,0
résistance à la compression 28 jours [MPa]	53		42,5 - 62,5
données physiques:			
besoin en eau consistance normale [%]	30		
début de prise [min]	185	≥	60
stabilité [mm]	1	≤	10
données chimiques:			
perte au feu [%]	7,8		
insolubles [%]	1,6		
teneur en sulfates (SO ₃) [%]	3,1	≤	4,0
équivalent Na ₂ O effectif [%]	0,4	≤	0,60

type de ciment produit et contrôle de qualité suivant EN 197.

certificat de conformité: 1260-249313-25

agrément technique général: Z-3.16-2277

Dyckerhoff GmbH, Werk Göllheim
Postfach 6
D-67307 Göllheim
Telefon: +49 (0)6351 / 71-0

Datum: 05.02.2026
Gündisch
Unterschrift