



Dyckerhoff PZ Dreifach

Portlandzement EN 197-1 - CEM I 52,5 R

Daten gemäß EN 196

	typische Werte		Anforderung aus EN 197-1
Mechanische Daten:			
Druckfestigkeit 1 Tage [MPa]	24		
Druckfestigkeit 2 Tage [MPa]	37	≥	30,0
Druckfestigkeit 28 Tage [MPa]	63	≥	52,5
Physikalische Daten:			
Wasseranspruch zur Normsteife [%]	31		
Erstarrungsbeginn [min]	220	≥	45
Raumbeständigkeit [mm]	1	≤	10
Chemische Daten:			
Glühverlust [%]	2,3	≤	5,0
Unlöslicher Rückstand [%]	1,4	≤	5,0
Sulfatgehalt (SO ₃) [%]	3,3	≤	4,0

Dieser Zement wird gemäß EN 197-1 hergestellt und güteüberwacht.
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 0840-CPR-1260-110000-10

Dyckerhoff GmbH, Werk Göllheim
Postfach 6
D-67307 Göllheim
Telefon: +49 (0)6351 / 71-0

Datum: 30.01.2024
Gündisch
Unterschrift