



# Dyckerhoff PKZ Dreifach N

## Portlandkalksteinzement EN 197-1 - CEM II/A-LL 52,5 N

Daten gemäß EN 196

	typische Werte		Anforderung aus EN 197-1
<b>Mechanische Daten:</b>			
Druckfestigkeit 1 Tage [MPa]	18		
Druckfestigkeit 2 Tage [MPa]	30	≥	20,0
Druckfestigkeit 28 Tage [MPa]	57	≥	52,5
<b>Physikalische Daten:</b>			
Wasseranspruch zur Normsteife [%]	30		
Erstarrungsbeginn [min]	230	≥	45
Raumbeständigkeit [mm]	1	≤	10
<b>Chemische Daten:</b>			
Glühverlust [%]	6,0		
Unlöslicher Rückstand [%]	1,8		
Sulfatgehalt (SO <sub>3</sub> ) [%]	3,1	≤	4,0

Dieser Zement wird gemäß EN 197-1 hergestellt und güteüberwacht.  
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 0840-CPR-1260-226100-23

Dyckerhoff GmbH, Werk Göllheim  
Postfach 6  
D-67307 Göllheim  
Telefon: +49 (0)6351 / 71-0

Datum: 30.01.2024  
Gündisch  
Unterschrift