



## Dyckerhoff PKZ Dreifach N

### Ciment Portland au calcaire EN 197-1 - CEM II/A-LL 52,5 N

conformité selon EN 196

	valeur typique		demande de EN 197-1
<b>données mécaniques:</b>			
résistance à la compression 1 jour [MPa]	18		
résistance à la compression 2 jours [MPa]	30	≥	20,0
résistance à la compression 28 jours [MPa]	57	≥	52,5
<b>données physiques:</b>			
besoin en eau consistance normale [%]	30		
début de prise [min]	230	≥	45
stabilité [mm]	1	≤	10
<b>données chimiques:</b>			
perte au feu [%]	6,0		
insolubles [%]	1,8		
teneur en sulfates (SO <sub>3</sub> ) [%]	3,1	≤	4,0

type de ciment produit et contrôle de qualité suivant EN 197.  
certificat de constance des performances: 0840-CPR-1260-226100-23

Dyckerhoff GmbH, Werk Göllheim  
Postfach 6  
D-67307 Göllheim  
Telefon: +49 (0)6351 / 71-0

Datum: 30.01.2024  
Gündisch  
Unterschrift