



## Dyckerhoff Metselcement

### Putz- en Metselbinder EN 413-1 - MC 12,5

gegevens conform EN 413-1

|                                        | typisch<br>waarden | eisen conform<br>EN 413-1 |
|----------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>mechanische gegevens:</b>           |                    |                           |
| druksterkte 7 dagen [MPa]              | 18                 | ≥ 7,0                     |
| druksterkte 28 dagen [MPa]             | 21                 | ≥ 12,5                    |
| <b>fysieke gegevens:</b>               |                    |                           |
| begin binding [min]                    | 149                | ≥ 60                      |
| vormhoudendheid (expansi) [mm]         | 1                  | ≤ 20                      |
| R90 [%]                                | 2,0                | ≤ 15                      |
| watervasthoudend vermogen [%]          | 87                 | ≥ 80                      |
| luchtgehalte [%]                       | 17                 | ≥ 8 / ≤ 22                |
| <b>chemische gegevens:</b>             |                    |                           |
| sulfaat-gehalte (SO <sub>3</sub> ) [%] | 2,2                | ≤ 3,0                     |
| chloride-gehalte [%]                   | 0,07               | ≤ 0,1                     |

MC 12,5 wordt geproduceerd, getest en gecertificeerd conform EN 413-1.

Certificate of consistency of performance: 0840-CPR-1270-880000-09

KOMO Certificate: 1140-16-40

Dit bindmiddel heeft een gereduceerd gehalte oplosbaar chroom VI conform TGRS 613.