

**Dyckerhoff PKZ Doppel N****Portlandkalksteinzement EN 197-1 - CEM II/A-LL 42,5 N**

gegevens conform EN 196

	typisch waarden	eisen conform EN 197-1
mechanische gegevens:		
druksterkte 2 dagen [MPa]	23	≥ 10,0
druksterkte 28 dagen [MPa]	49	≥ 42,5 / ≤ 62,5
fysieke gegevens:		
waterbehoefte [%]	27	
begin binding [min]	167	≥ 60
vormhoudendheid (expansi) [mm]	1	≤ 10
chemische gegevens:		
gloeiverlies [%]	7,2	
waarvan onoplosbaar [%]	3	
sulfaat-gehalte (SO ₃) [%]	3,3	≤ 3,5

CEM II/A-LL 42,5 N wordt geproduceerd, getest en gecertificeerd conform EN 197-1.

Certificate of consistency of performance: 0840-CPR-1270-256100-13

KOMO Certificate: 1140-1053-23.1