



## Dyckerhoff M-Doppel

### Portlandcomposiet Cement EN 197-1 - CEM II/B-M (S-LL) 42,5 R

gegevens conform EN 196

	typisch waarden	eisen conform EN 197-1
<b>mechanische gegevens:</b>		
druksterkte 2 dagen [MPa]	30	≥ 20,0
druksterkte 28 dagen [MPa]	58	≥ 42,5
<b>fysieke gegevens:</b>		
waterbehoefte [%]	29	
begin binding [min]	140	≥ 60
vormhoudendheid (expansi) [mm]	1	≤ 10
<b>chemische gegevens:</b>		
gloeiverlies [%]	3,7	
waarvan onoplosbaar [%]	1	
sulfaat-gehalte (SO <sub>3</sub> ) [%]	3,6	≤ 4,0

CEM II/B-M (S-LL) 42,5 R wordt geproduceerd, getest en gecertificeerd conform EN 197-1.  
Dit cement heeft een toelating conform DIBt-No. Z-3.17-1877.

Certificate of consistency of performance: 0840-CPR-1270-239210-05

Product Certificat: 1270-239260-17

KOMO Certificate: 1140-16-1077

Dyckerhoff GmbH, fabriek Lengerich  
Postbus 1240 / 1260  
D-49525 Lengerich  
Telefoon: +49 (0)5481 / 31-0

Datum: 11.01.2022  
Dr. Böttcher (Manager kwaliteitszorg)