



Dyckerhoff HOZ Doppel

Hochofenzement EN 197-1 - CEM III/A 42,5 N (na)

Daten gemäß EN 196

	typische Werte	Anforderung aus EN 197-1
Mechanische Daten:		
Druckfestigkeit 2 Tage [MPa]	14	≥ 10,0
Druckfestigkeit 28 Tage [MPa]	54	≥ 42,5 / ≤ 62,5
Physikalische Daten:		
Wasseranspruch zur Normsteife [%]	30	
Erstarrungsbeginn [min]	184	≥ 60
Raumbeständigkeit [mm]	1	≤ 10
Chemische Daten:		
Glühverlust [%]	2,7	≤ 5,0
Unlöslicher Rückstand [%]	1	≤ 5
Sulfatgehalt (SO ₃) [%]	3,4	≤ 4,0
Na ₂ O-Äquivalent [%]	0,7	≤ 0,95

CEM III/A 42,5 N (na) wird gemäß EN 197-1 hergestellt und güteüberwacht.

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 0840-CPR-1270-340175-17

Product Certificate: 1270-340175-17

KOMO Certificate: 1140-16-1062