



Dyckerhoff CEDUR

Portlandkompositzement EN 197-5 - CEM II/C-M (S-LL) 42,5 N (na)

gegevens conform EN 196

	typisch waarden	eisen conform EN 197-1
mechanische gegevens:		
druksterkte 2 dagen [MPa]	18	≥ 10,0
druksterkte 28 dagen [MPa]	49	≥ 42,5 / ≤ 62,5
fysieke gegevens:		
waterbehoefte [%]	30	
begin binding [min]	161	≥ 60
vormhoudendheid (expansi) [mm]	1	≤ 10
chemische gegevens:		
waarvan onoplosbaar [%]	3	
sulfaat-gehalte (SO ₃) [%]	2,8	≤ 3,5

CEM II/C-M (S-LL) 42,5 N (na) wordt geproduceerd, getest en gecertificeerd conform EN 197-5.

Certificate of conformity: 1270-249313-23

KOMO Certificate: 1140-2016-23.1