Dyckerhoff

Dyckerhoff GmbH / fabriek Lengerich

eigencontrole

Dyckerhoff PZ Dreifach

Portland Cement EN 197-1 - CEM I 52,5 R

gegevens conform EN 196

	typisch waarden	eisen conform EN 197-1
mechanische gegevens:		
druksterkte 2 dagen [MPa]	45	≥ 30,0
druksterkte 28 dagen [MPa]	71	≥ 52,5
fysieke gegevens:		
waterbehoefte [%]	30	
begin binding [min]	123	≥ 45
vormhoudendheid (expansi) [mm]	1	≤ 10
chemische gegevens:		
gloeiverlies [%]	2,9	≤ 5,0
waarvan onoplosbaar [%]	1	≤ 5
sulfaat-gehalte (SO3) [%]	3,6	≤ 4,0

CEM I 52,5 R wordt geproduceerd, getest en gecertificeerd conform EN 197-1.

Certificate of consistency of performance: 0840-CPR-1270-110000-01
KOMO Certificate: 1140-16-1022

Dyckerhoff GmbH, fabriek Lengerich
Postbus 1240 / 1260
D-49525 Lengerich
Telefoon: +49 (0)5481 / 31-0

Datum: 08.02.2024
Dr. Böttcher (Manager kwaliteitszorg)