



Dyckerhoff ECODUR

Kompositzement EN 197-5 - CEM VI 32,5 N-LH

Daten gemäß EN 196

	typische Werte	Anforderung aus EN 197-1
Mechanische Daten:		
Druckfestigkeit 2 Tage [MPa]	11	≥ 16,0
Druckfestigkeit 28 Tage [MPa]	47	≥ 32,5 / ≤ 52,5
Physikalische Daten:		
Wasseranspruch zur Normsteife [%]	31	
Erstarrungsbeginn [min]	165	≥ 75
Raumbeständigkeit [mm]	1	≤ 10
Chemische Daten:		
Unlöslicher Rückstand [%]	3	
Sulfatgehalt (SO ₃) [%]	3,0	≤ 4,0

CEM VI 32,5 N-LH wird gemäß EN 197-5 hergestellt und güteüberwacht.
Für diesen Zement liegt die DIBt-Zulassung Nr. Z-3.16-2290 vor.

Übereinstimmungszertifikat: 1270-660111-25