



Dyckerhoff PKZ Dreifach N

Portlandkalksteinzement EN 197-1 - CEM II/A-LL 52,5 N

Daten gemäß EN 196

	typische Werte	Anforderung aus EN 197-1
Mechanische Daten:		
Druckfestigkeit 2 Tage [MPa]	33	≥ 20,0
Druckfestigkeit 28 Tage [MPa]	61	≥ 52,5
Physikalische Daten:		
Wasseranspruch zur Normsteife [%]	29	
Erstarrungsbeginn [min]	130	≥ 45
Raumbeständigkeit [mm]	1	≤ 10
Chemische Daten:		
Glühverlust [%]	5,5	
Unlöslicher Rückstand [%]	3	
Sulfatgehalt (SO ₃) [%]	3,3	≤ 3,5

CEM II/A-LL 52,5 N wird gemäß EN 197-1 hergestellt und güteüberwacht.

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 0840-CPR-1270-226100-23