



Dyckerhoff FIX

Putz- und Mauerbinder EN 413-1 - MC 5

Daten gemäß EN 413-1

	typische Werte	Anforderung aus EN 413-1
Mechanische Daten:		
Druckfestigkeit 28 Tage [MPa]	10	≥ 5 / ≤ 15
Physikalische Daten:		
Erstarrungsbeginn [min]	208	≥ 60
Raumbeständigkeit [mm]	1	≤ 20
R90 [%]	2,4	≤ 15
Wasserrückhaltevermögen, %	89	≥ 80
LP-Gehalt, %	14	≥ 8 / ≤ 22
Chemische Daten:		
Sulfatgehalt (SO ₃) [%]	1,6	≤ 2,5

MC 5 wird gemäß EN 413-1 hergestellt und güteüberwacht.

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 0785-CPR-41-062-13

Sackware ist chromatarm gem. TRGS 613.