



# Dyckerhoff FIX

## Putz- en Metselbinder EN 413-1 - MC 5

gegevens conform EN 413-1

	typisch waarden	eisen conform EN 413-1
<b>mechanische gegevens:</b>		
druksterkte 28 dagen [MPa]	10	≥ 5,0
<b>fysieke gegevens:</b>		
begin binding [min]	208	≥ 60
vormhoudendheid (expansi) [mm]	1	≤ 20
R90 [%]	2,4	≤ 15
watervasthoudend vermogen [%]	89	≥ 80
luchtgehalte [%]	14	≥ 8 / ≤ 22
<b>chemische gegevens:</b>		
sulfaat-gehalte (SO <sub>3</sub> ) [%]	1,6	≤ 2,5

MC 5 wordt geproduceerd, getest en gecertificeerd conform EN 413-1.

Certificate of consistency of performance: 0785-CPR-41-062-13

Dit bindmiddel heeft een gereduceerd gehalte oplosbaar chroom VI conform TGRS 613.