



# Dyckerhoff Metsecement

## Putz- und Mauerbinder MC 12,5 EN 413-1

Daten gemäß EN 413-1

	typische Werte	Anforderung aus EN 413-1
<b>Mechanische Daten:</b>		
Druckfestigkeit 7 Tage [MPa]	17	≥ 7,0
Druckfestigkeit 28 Tage [MPa]	20	≥ 12,5
<b>Physikalische Daten:</b>		
Erstarrungsbeginn [min]	124	≥ 60
Raumbeständigkeit [mm]	1	≤ 20
R90 [%]	2,0	≤ 15
Wasserrückhaltevermögen, %	88	≥ 80
LP-Gehalt, %	17	≥ 8 / ≤ 22
<b>Chemische Daten:</b>		
Sulfatgehalt (SO <sub>3</sub> ) [%]	2,4	≤ 3,0
Chloridgehalt [%]	0,08	≤ 0,1

MC 12,5 wird gemäß EN 413-1 hergestellt und güteüberwacht.

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 0840-CPR-1270-880000-09

KOMO Certificate: 1140-16-40

Sackware ist chromatarm gem. TRGS 613.