



## Dyckerhoff Tragschichtbinder

### Hydraulischer Tragschichtbinder DIN EN 13282-1 - HRB E 4

Daten gemäß DIN EN 13282-1

	<b>typische Werte</b>		<b>Anforderung aus DIN EN 13282-1</b>
<b>Mechanische Daten:</b>			
Druckfestigkeit 7 Tage [Mpa]	29	≥	16,0
Druckfestigkeit 28 Tage [Mpa]	49	≥	32,5 / ≤ 52,5
<b>Physikalische Daten:</b>			
Erstarrungsbeginn [min]	180	≥	90
Raumbeständigkeit [mm]	1	≤	10
R90 [%]	0	≤	15
<b>Chemische Daten:</b>			
Sulfatgehalt (SO <sub>3</sub> ) [%]	3,0	≤	4,0

HRB E 4 wird gemäß DIN EN 13282-1 hergestellt und güteüberwacht.

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 0840-CPR-1270-036000-21

Dyckerhoff GmbH, Werk Lengerich  
Postfach 1240 / 1260  
D-49525 Lengerich  
Telefon: +49 (0)5481 / 31-0

Datum: 27.04.2021  
Dr. Böttcher (Qualitätsbeauftragter)