



Dyckerhoff Tragschichtbinder

Hydraulischer Tragschichtbinder DIN EN 13282-1 - HRB E 4

Daten gemäß DIN EN 13282-1

	typische Werte	Anforderung aus EN 197-1
Mechanische Daten:		
Druckfestigkeit 2 Tage [MPa]	18	≥ 16,0
Druckfestigkeit 28 Tage [MPa]	49	≥ 32,5 / ≤ 52,5
Physikalische Daten:		
Erstarrungsbeginn [min]	161	≥ 90
Raubeständigkeit [mm]	1	≤ 10
R90 [%]	0,4	≤ 15
Chemische Daten:		
Sulfatgehalt (SO ₃) [%]	2,8	≤ 4,0

HRB E 4 wird gemäß DIN EN 13282-1 hergestellt und güteüberwacht.

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 0840-CPR-1270-036000-21