



## Dyckerhoff HOZ Doppel

### Ciment de haut fourneau EN 197-1 - CEM III/A 42,5 N (na)

conformité selon EN 196

	valeur typique		exigences de EN 197-1/DIN 1164-10
<b>données mécaniques:</b>			
résistance à la compression 2 jours [MPa]	20	≥	10,0
résistance à la compression 28 jours [MPa]	57		42,5 - 62,5
<b>données physiques:</b>			
besoin en eau, consistance normalisée [%]	29		
début de prise [min]	190	≥	60
stabilité [mm]	1	≤	10
<b>données chimiques:</b>			
perte au feu [%]	2,3	≤	5,0
insolubles [%]	0,8	≤	5,0
teneur en sulfates (SO <sub>3</sub> ) [%]	2,9	≤	4,0
Na <sub>2</sub> O-equivalent [%]	0,8	≤	0,95

CEM III/A 42,5 N (na) wordt conform EN 197-1 vervaardigt en gecontroleerd.

Certificat de conformite: 0840-CPR-1280-340175-17

KOMO productcertificaat: 1142-1062-23.1

BENOR productcertificaat: 19/16/178

Dyckerhoff GmbH, Werk Neuss  
Königsberger Str. 35  
41460 Neuss  
Tel.: (02631) 808-228

Datum: 05.02.2026  
Gregor Gündisch