



Dyckerhoff TrZ Doppel

Ciment Portland pouzzolane EN 197-1 - CEM II/B-P 42,5 N

Daten gemäß EN 196

	valeur typique		exigences de EN 197-1
données mécaniques:			
résistance à la compression 2 jours [MPa]	32	≥	10,0
résistance à la compression 28 jours [MPa]	55		42,5 - 62,5
données physiques:			
besoin en eau, consistance normalisée [%]	34		
début de prise [min]	137	≥	60
stabilité [mm]	1	≤	10
données chimiques:			
perte au feu [%]	4,0		
insolubles [%]	3,6		
teneur en sulfates (SO ₃) [%]	2,8	≤	3,5

CEM II/B-P 42,5 N wordt conform EN 197-1 vervaardigt en gecontroleerd.

Certificat de conformité: 0840-CPR-1290-243200-10

Dyckerhoff GmbH, Werksgruppe West
Postfach 14 43
D-56504 Neuwied
Telefon: +49 (0)2631/808-228

Datum: 25.11.2024
Gregor Gündisch