



# Dyckerhoff TrZ Doppel

## Portlandpuzzolanzement EN 197-1 -CEM II/B-P 42,5 N

Gegevens conform EN 196

	typische waarden		Eisen conform EN 197-1
<b>mechanische Gegevens:</b>			
druksterkte 2 days [MPa]	32	≥	10,0
druksterkte 28 days [MPa]	55		42,5 - 62,5
<b>fysieke Gegevens:</b>			
waterbehoefte [%]	34		
waterbehoefte [%]	137	≥	60
Vormhoudendheid (expansi) [mm]	1	≤	10
<b>Chemische Gegevens:</b>			
Gloeiverlies [%]	4,0		
waarvan onoplosbaar [%]	3,6		
sulfate content (SO <sub>3</sub> ) [%]	2,8	≤	3,5

CEM II/B-P 42,5 N wordt conform EN 197-1 vervaardigt en gecontroleerd.

Prestatiecertificaat: Reg.-Nr.: 0840-CPR-1290-243200-10

Dyckerhoff GmbH, Werksgruppe West  
Postfach 14 43  
D-56504 Neuwied  
Telefon: +49 (0)2631/808-228

Datum: 25.11.2024  
Gregor Gündisch