

## Dyckerhoff COMFORT

### Portlandkalksteinzement EN 197-1 - CEM II/A-LL 42,5 N

Daten gemäß EN 196

	typische Werte		Anforderung aus EN 197-1
<b>Mechanische Daten:</b>			
Druckfestigkeit 2 Tage [MPa]	27	≥	10,0
Druckfestigkeit 28 Tage [MPa]	49		42,5 - 62,5
<b>Physikalische Daten:</b>			
Wasseranspruch zur Normsteife [%]	28		
Erstarrungsbeginn [min]	183	≥	60
Raumbeständigkeit [mm]	1	≤	10
<b>Chemische Daten:</b>			
Glühverlust [%]	9,3		
Unlöslicher Rückstand [%]	1,6		
Sulfatgehalt (SO <sub>3</sub> ) [%]	3,1	≤	3,5

CEM II/A-LL 42,5 N wird gemäß EN 197-1 hergestellt und güteüberwacht.

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 0840-CPR-1290-246100-19

NF Produktzertifikat: 1022.08

KOMO Produktzertifikat: 1166-1053-19.1

Dyckerhoff GmbH, Werksgruppe West  
Postfach 14 43  
D-56504 Neuwied  
Telefon: +49 (0)2631/808-228

Datum: 10.07.2020  
Michael Groschopf