



Dyckerhoff COMFORT

Portland kalksteen cement EN 197-1 -CEM II/A-LL 42,5 N

Gegevens conform EN 196

	typische waarden		Eisen conform EN 197-1
mechanische Gegevens:			
druksterkte 2 days [MPa]	29	≥	10,0
druksterkte 28 days [MPa]	51		42,5 - 62,5
fysieke Gegevens:			
waterbehoefte [%]	31		
waterbehoefte [%]	184	≥	60
Vormhoudendheid (expansi) [mm]	1	≤	10
Chemische Gegevens:			
Gloeiverlies [%]	9,3		
waarvan onoplosbaar [%]	1,2		
sulfate content (SO ₃) [%]	3,1	≤	3,5

CEM II/A-LL 42,5 N wordt conform EN 197-1 vervaardigt en gecontroleerd.

Prestatiecertificaat: Reg.-Nr.: 0840-CPR-1290-246100-19

NF kwaliteitscertificaat: 1022.08

KOMO productcertificaat: 1166-1053-19.1

Dyckerhoff GmbH, Werksgruppe West
Postfach 14 43
D-56504 Neuwied
Telefon: +49 (0)2631/808-228

Datum: 25.11.2024
Gregor Gündisch