



# Dyckerhoff HOZ Doppel

## Ciment de haut fourneau EN 197-1 - CEM III/A 42,5 N

Daten gemäß EN 196

	valeur typique		exigences de EN 197-1
<b>données mécaniques:</b>			
résistance à la compression 2 jours [MPa]	17	≥	10,0
résistance à la compression 28 jours [MPa]	58		42,5 - 62,5
<b>données physiques:</b>			
besoin en eau, consistance normalisée [%]	31		
début de prise [min]	204	≥	60
stabilité [mm]	1	≤	10
<b>données chimiques:</b>			
perte au feu [%]	2,7	≤	5,0
insolubles [%]	0,6	≤	5,0
teneur en sulfates (SO <sub>3</sub> ) [%]	2,7	≤	4,0
Na <sub>2</sub> O-equivalent [%]	0,7		

CEM III/A 42,5 N wordt conform EN 197-1 vervaardigt en gecontroleerd.

Certificat de conformité: 0840-CPR-1290-340100-01

KOMO productcertificaat: 1166-16-1062

Dyckerhoff GmbH, Werksgruppe West  
Postfach 14 43  
D-56504 Neuwied  
Telefon: +49 (0)2631/808-228

Datum: 25.11.2024  
Gregor Gündisch