



## Dyckerhoff Comfort Dreifach FT

### Ciment de laitier Portland EN 197-1 - CEM II/A-S 52,5 R (ft)

conformité selon EN 196

	valeur typique		exigences de EN 197-1
<b>données mécaniques:</b>			
résistance à la compression 2 jours [MPa]	37	≥	30,0
résistance à la compression 28 jours [MPa]	68	≥	52,5
<b>données physiques:</b>			
besoin en eau, consistance normalisée [%]	32		
début de prise [min]	142	≥	45
stabilité [mm]	1	≤	10
<b>données chimiques:</b>			
perte au feu [%]	2,7		
insolubles [%]	0,6		
teneur en sulfates (SO <sub>3</sub> ) [%]	3,2	≤	4,0

CEM II/A-S 52,5 R (ft) produit et contrôle de qualité suivant EN 197.

Certificat de conformité: 0840-CPR-1290-211110-09

KOMO productcertificaat: 1166-16-1088

Dyckerhoff GmbH, Werksgruppe West  
Postfach 14 43  
D-56504 Neuwied  
Telefon: +49 (0)2631/808-228

Datum: 25.11.2024  
Gregor Gündisch