



Dyckerhoff Comfort Dreifach FT

Portland slakken cement EN 197-1 - CEM II/A-S 52,5 R (ft)

Gegevens conform EN 196

	typical data		Eisen conform EN 197-1
mechanische Gegevens:			
druksterkte 2 days [MPa]	37	≥	30,0
druksterkte 28 days [MPa]	68	≥	52,5
fysieke Gegevens:			
waterbehoefte [%]	32		
begin binding [min]	142	≥	45
Vormhoudendheid (expansi) [mm]	1	≤	10
Chemische Gegevens:			
Gloeiverlies [%]	2,7		
waarvan onoplosbaar [%]	0,6		
sulfate content (SO ₃) [%]	3,2	≤	4,0

CEM II/A-S 52,5 R (ft) wordt conform EN 197-1 vervaardigd en gecontroleerd.

Prestatiecertificaat: Reg.-Nr.: 0840-CPR-1290-211110-09

KOMO kwaliteitscertificaat: 1166-16-1088

Dyckerhoff GmbH, Werksgruppe West
Postfach 14 43
D-56504 Neuwied
Telefon: +49 (0)2631/808-228

Datum: 25.11.2024
Gregor Gündisch