



Dyckerhoff MZ-S Dreifach

ciment portland composé EN 197-1 - CEM II/B-M (S-LL) 52,5 N (az)

Gegevens conform EN 196

	valeur typique		exigences de EN 197-1
données mécaniques:			
résistance à la compression 7 jours [MPa]	33	≥	20,0
résistance à la compression 28 jours [MPa]	66	≥	52,5
données physiques:			
besoin en eau, consistance normalisée [%]	32		
début de prise [min]	172	≥	45
stabilité [mm]	1	≤	10
données chimiques:			
perte au feu [%]	5,2		
insolubles [%]	0,8		
teneur en sulfates (SO ₃) [%]	2,8	≤	4,0

CEM II/B-M (S-LL) 52,5 N (az) produit et contrôle de qualité suivant EN 197-1.

Certificat de conformité: 0840-CPR-1290-229260-23

Dyckerhoff GmbH, Werksgruppe West
Postfach 14 43
D-56504 Neuwied
Telefon: +49 (0)2631/808-228

Datum: 25.11.2024
Gregor Gündisch