



Dyckerhoff MZ-S Dreifach

Portland composietcement EN 197-1 - CEM II/B-M (S-LL) 52,5 N (az)

Gegevens conform EN 196

	typical data		Eisen conform EN 197-1
mechanische Gegevens:			
druksterkte 7 days [MPa]	33	≥	20,0
druksterkte 28 days [MPa]	66	≥	52,5
fysieke Gegevens:			
waterbehoefte [%]	32		
waterbehoefte [%]	172	≥	45
Vormhoudendheid (expansi) [mm]	1	≤	10
Chemische Gegevens:			
Gloeiverlies [%]	5,2		
waarvan onoplosbaar [%]	0,8		
sulfate content (SO ₃) [%]	2,8	≤	4,0

CEM II/B-M (S-LL) 52,5 N (az) wordt conform EN 197-1 vervaardigt en gecontroleerd.

Prestatiecertificaat: Reg.-Nr.: 0840-CPR-1290-229260-23

Dyckerhoff GmbH, Werksgruppe West
Postfach 14 43
D-56504 Neuwied
Telefon: +49 (0)2631/808-228

Datum: 25.11.2024
Gregor Gündisch