



Dyckerhoff Variodur 40

Ciment de haut fourneau EN 197-1 - CEM III/A 52,5 R

conformité selon EN 196

	valeur typique		exigences de EN 197-1
données mécaniques:			
résistance à la compression 2 jours [MPa]	34	≥	30,0
résistance à la compression 28 jours [MPa]	80	≥	52,5
données physiques:			
besoin en eau, consistance normalisée [%]	32		
début de prise [min]	185	≥	45
stabilité [mm]	1	≤	10
données chimiques:			
perte au feu [%]	1,8	≤	5,0
insolubles [%]	1,3	≤	5,0
teneur en sulfates (SO ₃) [%]	2,1	≤	4,0

CEM III/A 52,5 R produit et contrôle de qualité suivant EN 197-1.

Certificat de conformité: 0840-CPR-1290-310100-07

Dyckerhoff GmbH, Werksgruppe West
Postfach 14 43
D-56504 Neuwied
Telefon: +49 (0)2631/808-228

Datum: 25.11.2024
Gregor Gündisch