



# Dyckerhoff Variodur 40

## Hoogovencement EN 197-1 - CEM III/A 52,5 R

Gegevens conform EN 196

	typische waarden		Eisen conform EN 197-1
<b>mechanische Gegevens:</b>			
druksterkte 2 days [MPa]	34	≥	30,0
druksterkte 28 days [MPa]	80	≥	52,5
<b>fysieke Gegevens:</b>			
waterbehoefte [%]	32		
waterbehoefte [%]	185	≥	45
Vormhoudendheid (expansi) [mm]	1	≤	10
<b>Chemische Gegevens:</b>			
Gloeiverlies [%]	1,8	≤	5,0
waarvan onoplosbaar [%]	1,3	≤	5,0
sulfate content (SO <sub>3</sub> ) [%]	2,1	≤	4,0

CEM III/A 52,5 R wordt conform EN 197-1 vervaardigt en gecontroleerd.

Prestatiecertificaat: Reg.-Nr.: 0840-CPR-1290-310100-07

Dyckerhoff GmbH, Werksgruppe West  
Postfach 14 43  
D-56504 Neuwied  
Telefon: +49 (0)2631/808-228

Datum: 25.11.2024  
Gregor Gündisch