



## Dyckerhoff Variodur 50

### Ciment de haut fourneau EN 197-1 - CEM III/A 52,5N SR/NA

conformité selon EN 196

	valeur typique		exigences de EN 197-1/DIN 1164-10
<b>données mécaniques:</b>			
résistance à la compression 2 jours [MPa]	28	≥	20,0
résistance à la compression 28 jours [MPa]	79	≥	52,5
<b>données physiques:</b>			
besoin en eau, consistance normalisée [%]	34		
début de prise [min]	227	≥	45
stabilité [mm]	0	≤	10
<b>données chimiques:</b>			
perte au feu [%]	1,5	≤	5,0
insolubles [%]	1,0	≤	5,0
teneur en sulfates (SO <sub>3</sub> ) [%]	1,9	≤	4,0
Na <sub>2</sub> O-equivalent [%]	0,7	≤	1,10

CEM III/A 52,5 N wordt conform DIBt Zulassung Nr. Z-3.11-2168 vervaardigt en gecontroleerd.

Certificat de conformité: 0840-CPR-1290-320175-17

KOMO productcertificaat: 1166-16-1091

Dyckerhoff GmbH, Werksgruppe West  
Postfach 14 43  
D-56504 Neuwied  
Telefon: +49 (0)2631/808-228

Datum: 25.11.2024  
Gregor Gündisch