

Produit : **Ciment, Ciment à maçonner, Liant hydraulique routier**

Date d'édition : 08.01.2025

Version 4.4 Remplace toutes les versions précédentes

Page 1 de 21

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PREPARATION ET DE LA SOCIETE / L'ENTREPRISE**1.1 Identification de la préparation**

Ciment au sens de la norme EN 197 ou DIN 1164

Ciment à maçonner au sens de la norme EN 413-1

Liant hydraulique routier au sens de la norme EN 13282

Ciment Portland**UFI : 5S10-Y05U-900A-XNYN***Dénomination norme**Nom commercial*

CEM I 42,5 N

Dyckerhoff PZ Doppel N

CEM I 42,5 N (na)

Dyckerhoff PZ Doppel N

CEM I 42,5 N (sd)

Dyckerhoff PZ Doppel N SD

CEM I 42,5 R-SR 0 (na)

Dyckerhoff SULFADUR Doppel

CEM I 52,5 N

Dyckerhoff PZ Dreifach DK

CEM I 52,5 N (db)

Dyckerhoff PZ Dreifach N

CEM I 52,5 R

Dyckerhoff PZ Dreifach

CEM I 52,5 R (sb)

Dyckerhoff PZ Dreifach SB

CEM I 52,5 R (sp)

Dyckerhoff PZ Dreifach SP

Ciment Portland au laitier**UFI : 4V10-F0V7-K00U-M0JS***Dénomination norme**Nom commercial*

CEM II/A-S 42,5 R

Dyckerhoff COMFORT Doppel

CEM II/A-S 52,5 N

Dyckerhoff COMFORT Dreifach N

CEM II/A-S 52,5 R

Dyckerhoff COMFORT Dreifach

CEM II/A-S 52,5 R (ft)

Dyckerhoff COMFORT Dreifach FT

CEM II/B-S 42,5 N

Dyckerhoff EPZ Doppel N

Ciment Portland à la pouzzolane**UFI : J120-G081-600T-XPR1***Dénomination norme**Nom commercial*

CEM II/B-P 42,5 N

Dyckerhoff TrZ Doppel

Ciment Portland au calcaire**UFI : E920-00A7-4009-XQGG***Dénomination norme**Nom commercial*

CEM II/A-LL 42,5 N

Dyckerhoff COMFORT, Dyckerhoff PKZ Doppel N

CEM II/A-LL 42,5 R

Dyckerhoff PKZ Doppel

CEM II/A-LL 52,5 N

Dyckerhoff PKZ Dreifach N, Dyckerhoff PKZ Dreifach N DK

CEM II/A-LL 52,5 R

Dyckerhoff PKZ Dreifach

Ciment Portland composé**UFI: VD20-H00M-E00T-K22M***Dénomination norme**Nom commercial*

CEM II/B-M (S-LL) 42,5 R (az)

Dyckerhoff MZ-S Doppel

CEM II/B-M (S-LL) 52,5 N (az)

Dyckerhoff MZ-S Dreifach N

CEM II/C-M (S-LL) 42,5 N

Dyckerhoff ECO COMFORT / CEDUR

CEM II/C-M (S-LL) 42,5 N (na)

Dyckerhoff CEDUR

Produit : **Ciment, Ciment à maçonner, Liant hydraulique routier**

Date d'édition : 08.01.2025

Version 4.4 Remplace toutes les versions précédentes

Page 2 de 21

Ciment Portland composé**UFI : HR20-H0S6-N00S-7EE4***Dénomination norme**Nom commercial*

CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R (az)

Dyckerhoff MZ-V Normal

CEM II/B-M (V-LL) 42,5 N (az)

Dyckerhoff ECO COMFORT, Dyckerhoff MZ-V Doppel N

CEM II/B-M (V-LL) 42,5 R (az)

Dyckerhoff MZ-V Doppel

Ciment de Haut Fourneau**UFI : 4V10-F0V7-K00U-M0JS***Dénomination norme**Nom commercial*

CEM III/A 32,5 N

Dyckerhoff HOZ Normal

CEM III/A 32,5 N-LH (na)

Dyckerhoff HOZ Normal LH (na)

CEM III/A 42,5 N

Dyckerhoff HOZ Doppel

CEM III/A 42,5 N (na)

Dyckerhoff HOZ Doppel

CEM III/A 42,5 N-LH (na)

Dyckerhoff HOZ Doppel LH (na)

CEM III/A 52,5 L-LH/SR/LA

Dyckerhoff HOZ Dreifach LH/SR/LA

CEM III/A 52,5 N-SR/LA

Dyckerhoff HOZ Dreifach N SR/LA

CEM III/A 52,5 N-SR/NA

Dyckerhoff VARIODUR 50

CEM III/A 52,5 R

Dyckerhoff VARIODUR 40

CEM III/B 42,5 N-LH/SR (na)

Dyckerhoff AQUADUR Doppel

CEM III/B 42,5 L-LH/SR (na)

Dyckerhoff AQUADUR

Ciment à maçonner**UFI : 2A30-20KY-T007-VTH3***Dénomination norme**Nom commercial*

Ciment à maçonner MC 5

Dyckerhoff FIX

Ciment à maçonner MC 12,5

Dyckerhoff Metselcement

Liant hydraulique routier**UFI : 1E30-K09D-300R-H537***Dénomination norme**Nom commercial*

HRB E 4

Dyckerhoff Tragschichtbinder

1.2 Emplois pertinents identifiés de la préparation et emplois déconseillés

Les ciments sont employés dans des installations industrielles pour la fabrication / formulation de liants hydrauliques comme le béton prêt-à-l'emploi, le mortier préparé sec, les enduits etc.

Dans l'utilisation finale des ciments et des liants hydrauliques qui en sont fabriqués sont employés dans la fabrication de matériaux de construction et d'éléments de construction aussi bien par des applicateurs industriels et professionnels (personnel qualifié de la construction) que par des utilisateurs particuliers privés. Pour cela, les ciments ou les liants hydrauliques contenant du ciment sont mélangés avec de l'eau, homogénéisés et transformés en matériaux de construction ou éléments de construction souhaités. Les activités liées comprennent le maniement de matériaux secs (en poudre) et de matériaux mélangés à de l'eau (suspensions). Elles se laissent affecter à des catégories de processus et descripteurs suivant le guide ECHA R 12 (ECHA-2010-G-05) (voir chap. 16).

Produit : **Ciment, Ciment à maçonner, Liant hydraulique routier**

Date d'édition : 08.01.2025

Version 4.4 Remplace toutes les versions précédentes

Page 3 de 21

1.3 Détails sur le fournisseur qui a émis la fiche de sécurité

Producteur/Fournisseur: Dyckerhoff GmbH, Werk Amöneburg
Rue/Boîte postale: Biebricher Straße 74
Pays/Code postal/localité: D - 65203 Wiesbaden
Service chargé des renseignements : Laboratoire d'usine Tel. +49 611 676 2442, Fax: +49 611 676 2685

Producteur/Fournisseur: Dyckerhoff GmbH, Werk Göllheim
Rue/Boîte postale: Dyckerhoffstrasse
Pays/Code postal/localité: D – 67307 Göllheim
Service chargé des renseignements : Laboratoire d'usine Tel. +49 6351 71 264, Fax: +49 6351 71 291

Producteur/Fournisseur: Dyckerhoff GmbH, Werk Neuwied
Rue/Boîte postale: Rheinstraße 159
Pays/Code postal/localité: D – 56564 Neuwied
Service chargé des renseignements : Laboratoire d'usine Tel. +49 2631 808 228, Fax: +49 2631 808 302

Producteur/Fournisseur: Dyckerhoff GmbH, Werk Neuss
Rue/Boîte postale: Königsberger Straße 35
Pays/Code postal/localité: D – 41460 Neuss
Service chargé des renseignements : Usine d' Neuwied Tel. +49 2631 808 228, Fax: +49 2631 808 302

Producteur/Fournisseur: Dyckerhoff GmbH, Werk Geseke
Rue/Boîte postale: Schneidweg 28-30
Pays/Code postal/localité: D – 59590 Geseke
Service chargé des renseignements : Laboratoire d'usine Tel. +49 2942 596 280, Fax: +49 2942 596 390

Producteur/Fournisseur: Dyckerhoff GmbH, Werk Lengerich
Rue/Boîte postale: Lienener Straße 89
Pays/Code postal/localité: D – 49525 Lengerich
Service chargé des renseignements : Laboratoire d'usine Tel. +49 54 81 31 270, Fax: +49 54 81 31 398

Producteur/Fournisseur: Dyckerhoff GmbH, Werk Deuna
Rue/Boîte postale: Industriestraße 7
Pays/Code postal/localité: D – 37355 Niederorschel
Service chargé des renseignements : Laboratoire d'usine Tel. +49 36076 8 2200, Fax: 0049 36076 8 2176

E-Mail de la personne responsable pour la fiche de sécurité: reach@dyckerhoff.com

1.4 Numéro de téléphone d'appel d'urgence

En cas d'urgence contacter un centre antipoison (p.ex. +49 6131 19240 Giftnotfallzentrale Mainz, 24h/24)

Produit : **Ciment, Ciment à maçonner, Liant hydraulique routier**

Date d'édition : 08.01.2025

Version 4.4 Remplace toutes les versions précédentes

Page 4 de 21

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS**2.1 Classification des dangers**

suivant Règlement (CE) n° 1272/2008

Classe de danger	Catégorie de danger
Irritant pour la peau	2
Lésions/irritations oculaires graves	1
Toxicité pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique	3

2.2 Elements de marquage

suivant Règlement (CE) n° 1272/2008

**Danger**

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H315: Provoque une irritation cutanée

H335: peut irriter les voies respiratoires.

P280: Porter des gants / des vêtements de sécurité / une protection pour les yeux.

P305+P351+P338+P310: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer abondamment avec de l'eau pendant quelques minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P302+P352+P333+P313: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment avec de l'eau savonneuse. En cas d'irritation cutanée persistante: consulter un médecin / demander une assistance médicale.

P261+P304+P340+P312: Éviter de respirer les poussières. EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

P102: Tenir hors de portée des enfants.

P501: Éliminer le contenu dans des bennes de collecte pour déchets appropriées.

2.3 Autres indications

Le ciment ne remplit pas les critères PBT resp. vPvB selon l'annexe XIII du Règlement REACH (UE) No. 1907/2006.

Produit : **Ciment, Ciment à maçonner, Liant hydraulique routier**

Date d'édition : 08.01.2025

Version 4.4 Remplace toutes les versions précédentes

Page 5 de 21





SECTION 3 : COMPOSITION / INDICATIONS SUR LES CONSTITUANTS**3.1 Substances**

Non applicable, car il s'agit de mélanges.

3.2 Mélanges

Ciment ou liant hydraulique normalisé suivant EN 197-1, EN 197-4, EN 413-1, et EN 13282.

Composants présentant un danger

Nom	Clinker Portland	Flue dust, Production de clinker
Numéro CE	266-043-4	270-659-9
Numéro CES	65997-15-1	68457-76-3
Numéro d'enregistrement	Excepté (voir 15.1)	01-2119486767-17-xxxx
Plage de concentrations [% masse]	5 - 100	0,1 - 5
Classification suivant Règlement (CE) n° 1272/2008	Irr. Cut. 2 H315 Allerg. Cut. 1B H317 Lés. Occ. 1 H318 STOT unique 3 H335	Irr. Cut. 2 H315 Allerg. Cut. 1B H317 Lés. Occ. 1 H318 STOT unique 3 H335
	 	 

SECTION 4 : MESURES DE PREMIERS SECOURS**4.1 Description des mesures de premiers secours****Indications générales**

Un équipement personnel spécifique n'est pas requis pour le premier secouriste. Le secouriste doit toutefois éviter le contact avec du ciment humide.

Contact avec les yeux

Ne pas frotter les yeux à sec, parce que les sollicitations mécaniques peuvent conduire à des lésions supplémentaires de la cornée. Enlever le cas échéant les lentilles de contact et rincer les yeux à paupières largement ouvertes pendant au moins 20 minutes sous eau courante pour enlever toutes les particules. Utiliser si possible une solution isotonique (0,9 % NaCl). Consulter toujours un médecin du travail ou un ophthalmologiste.

Contact avec la peau

Enlever le ciment sec et rincer abondamment avec de l'eau. Rincer le ciment humide avec beaucoup d'eau. Enlever les vêtements, chaussures, montres souillés. Nettoyer ceux-ci à fond avant réemploi. En cas de symptômes sur la peau, consulter un médecin.

Inhalation

Amener au grand air. Dégager la poussière rapidement de la gorge et des narines. Consulter un médecin en cas de gêne, de toux ou d'irritations persistants.

Ingestion

En état de conscience rincer la bouche et boire beaucoup d'eau. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin ou un centre antipoison.

Produit : **Ciment, Ciment à maçonner, Liant hydraulique routier**

Date d'édition : 08.01.2025

Version 4.4 Remplace toutes les versions précédentes

Page 6 de 21

4.1 Symptômes et réactions aigus ou retardés les plus importantes

Yeux: Le contact des yeux avec du ciment (sec ou humide) peut provoquer des lésions sérieuses et éventuellement durables.

Peau: Le ciment peut au contact prolongé avec la peau provoquer une action irritante sur la peau humide (par transpiration ou humidité). Le contact entre le ciment et la peau humide peut provoquer des irritations, une dermatite ou des lésions sérieuses de la peau.

A cause du chromate soluble contenu dans le ciment, une dermatite de chromate peut se développer au contact prolongé. Pour plus d'informations consulter (1)

Inhalation: L'inhalation répétée de quantités plus importantes de poussières de ciment pendant une période prolongée augmente le risque de maladie des poumons.

Environnement: Lorsqu'il est utilisé normalement, le ciment n'est pas dangereux pour l'environnement.

4.2 Indications pour le traitement médical urgent ou traitement spécial

En cas de consultation d'un médecin, prière de lui montrer la présente fiche de sécurité.

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**5.1 Moyens d'extinction**

Le ciment n'est pas combustible.

5.2 Dangers particuliers émanant du produit

Pas de mesures spéciales à prendre puisque le ciment ne présente pas de danger d'incendie Le ciment n'est pas inflammable ni explosif et ne favorise pas la combustion d'autres matières.

5.3 Indication pour la lutte contre l'incendie

Pas de mesures spéciales nécessaires, car le ciment n'a pas de menace pertinente d'incendie.

5.4 Équipement spécial pour la lutte contre l'incendie

Pas d'équipement spécial nécessaire, car le ciment ne présente pas de menace pertinente d'incendie.

SECTION 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL**6.1 Précautions individuelles pour les personnes, équipement de protection et procédures à appliquer en cas d'urgence****6.1.1 Personnel non formé pour les cas d'urgence**

Porter des vêtements de protection comme indiqué sous point 8.2. Suivre les consignes pour une manipulation sûre décrites sous le point 7.1.

6.1.2 Personnel d'intervention

Des plans d'urgences ne sont pas nécessaires. En cas d'exposition à de fortes concentrations de poussières, un équipement de protection respiratoire est nécessaire.

6.2 Moyens de protection de l'environnement

Ne pas laisser le ciment se déverser dans la canalisation, dans l'eau de surface ou l'eau souterraine.

Produit : **Ciment, Ciment à maçonner, Liant hydraulique routier**

Date d'édition : 08.01.2025

Version 4.4 Remplace toutes les versions précédentes

Page 7 de 21

6.3 Méthodes et matériel de rétention et de nettoyage

Reprendre le ciment déversé et si possible le réutiliser.

Utiliser pour le nettoyage si possible des procédés à sec comme par exemple l'aspiration à faible dépression (aspirateurs portables avec systèmes de filtrage hautement efficace, qui ne provoquent pas de dégagement de poussières. Ne jamais utiliser l'air comprimé pour le nettoyage. S'il y a dégagement de poussière lors du nettoyage à sec, un équipement de protection individuel est à utiliser impérativement.

L'inhalation de poussières de ciment ainsi que le contact avec la peau est à éviter. Réintroduire le matériel déversé dans le récipient. Une utilisation ultérieure est possible.

6.4 Référence à d'autres paragraphes

Considérer les paragraphes 8 et 13 pour les détails.

SECTION 7 : MANUTENTION ET STOCKAGE**7.1 Moyens de protection pour une manutention sécurisée****7.1.1 Recommandations pour moyens de protection**

Prière de suivre les recommandations sous point 8.

Pour l'enlèvement de ciment sec prière de considérer le paragraphe 6.3.

Moyens d'empêchement de feu

Non applicable

Moyens d'empêchement de formation d'aérosols / poussières

Ne pas balayer. Utiliser préférentiellement des procédés secs, comme l'aspiration à faible dépression, qui ne dégagent pas de poussières

Moyens de protection de l'Environnement

Pas de moyens particuliers nécessaires

7.1.2 Indication sur les moyens généraux d'hygiène

Au travail, ne pas manger, boire et fumer. Dans une atmosphère poussiéreuse, porter un masque et des lunettes de protection. Porter des gants de protection pour éviter le contact avec la peau.

7.2 Conditions pour stockage sécurisé sous l'aspect de non-compatibilités

Le ciment doit être stocké sous des conditions sèches (minimum de condensation interne) et protégées de l'eau, à un endroit propre et protégé contre les contaminations. Stocker le ciment en vrac dans des silos secs (minimiser la condensation interne), étanches à l'eau, propres et protégés contre des impuretés.

Ne pas entrer dans des endroits de stockage de ciment tels que des silos, des citernes, des camions-citernes ou autres, sans mesures de sécurité appropriées, car il y a risque d'être ensablé et de suffoquer. Dans de tels endroits, le ciment peut former des murs et des ponts qui peuvent s'ébranler inopinément.

Ne pas utiliser de réservoirs en aluminium car il existe une incompatibilité avec ce matériel.

7.3 Emplois finaux spécifiques

Pour les emplois finaux (voir paragraphe 1.2) des informations supplémentaires ne sont pas nécessaires.

Produit : **Ciment, Ciment à maçonner, Liant hydraulique routier**

Date d'édition : 08.01.2025

Version 4.4 Remplace toutes les versions précédentes

Page 8 de 21

7.4 Contrôle de la teneur en Chrome VI soluble

Il est à noter que dans les ciments contenant un réducteur de chromates, l'efficacité de l'agent réducteur se dégrade avec le temps. C'est pourquoi sur les sacs de ciment ou/et sur les documents de livraisons sont indiquées des durées minimales de l'efficacité. Durant cette période, la teneur en chrome (VI) soluble dans l'eau reste en-dessous de 0.0002 % (Mesure suivant EN 197-10). Les conseils de stockage adéquat émis par les producteurs doivent être suivis. Lors d'un stockage non approprié (accès d'humidité) ou d'une conservation au-delà de la limite d'utilisation, le réducteur de chromates incorporé peut perdre prématurément son efficacité et un effet sensibilisant du ciment lors de contact avec la peau ne peut pas être exclu.

SECTION 8 : CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE**8.1 Paramètres à surveiller**

Valeur limite	Voie d'exposition	Fréquence d'exposition	Remarque
Ciment Portland (poussière): 1,25 (A) mg/m ³ 10 (E) mg/m ³	Inhalation	Valeur limite au lieu de travail (Moyenne par poste)	TRGS 900 (Réf. 2)
Chromate soluble 2 ppm	dermal	Courte durée (aigu) Longue durée (répétitif)	Règlement (UE) n° 1907/2006

8.2 Limitation et contrôle de l'exposition

Souvent des combinaisons de moyens de protection techniques et protections individuelles sont nécessaires pour respecter les valeurs limite sur le lieu de travail. Si des mesures appropriées de l'exposition sur le lieu de travail ne sont pas disponibles, une estimation de l'exposition et un choix des mesures de protection sur base des outils MEASE (Réf 3) peut être faite. Pour les utilisations identifiées (Paragraphe 1.2) des équipements de pilotage techniques (Tableau dans 8.2.1.) et des moyens de protection individuelle sont conseillés.

La variante A ne se laisse combiner qu'avec A, la variante B seulement avec B.

Produit : **Ciment, Ciment à maçonner, Liant hydraulique routier**

Date d'édition : 08.01.2025

Version 4.4 Remplace toutes les versions précédentes

Page 9 de 21

8.2.1 Equipement de commande technique approprié

Moyens pour éviter le dégagement et la propagation de poussières, par exemple des installations de désaération adaptées et méthodes de nettoyage qui ne dégagent pas de poussière.

Utilisation	PROC *	Exposition	Installation technique	Efficacité	
Fabrication Industrielle (Formulation de liants hydrauliques et matériaux de construction)	2,3	La durée n'est pas limitée (jusqu'à 480 minutes par poste, 5 postes par semaine)	Non requis	-	
	14,26		A) Non requis ou B) Installation de ventilation locale	78 %	
	5, 8b, 9		A) Ventilation générale ou B) Installation de ventilation locale	78 %	
Utilisation de liants hydrauliques secs et matériaux de construction (intérieur, extérieur)	2				-
	14, 22, 26		A) Non requis ou B) Installation de ventilation locale	78 %	
	5, 8b, 9		A) Ventilation générale ou B) Installation de ventilation locale	78 %	
Utilisation industrielle de suspensions humides de liants hydrauliques et matériaux de construction (intérieur, extérieur)	2, 5, 8b, 9, 10, 13, 14			Non requis	-
	7		A) Non requis ou B) Installation de ventilation locale	78 %	
Utilisation artisanale de liants hydrauliques secs et matériaux de construction (intérieur, extérieur)	2,			Non requis	-
	9, 26		A) Non requis ou B) Installation de ventilation locale	72 %	
	5, 8a, 8b, 14		C) Non requis ou Installation de ventilation locale	87 %	
	19		Une installation de ventilation n'est pas nécessaire. Mais activité uniquement dans des locaux bien aérés ou à l'extérieur.	50 %	
Utilisation artisanale de suspensions humides de liants hydraulique et matériaux de construction (intérieur, extérieur)	11	A) Non requis ou B) Installation de ventilation locale	72 %		
	2, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 19		Non requis	-	

Produit : **Ciment, Ciment à maçonner, Liant hydraulique routier**

Date d'édition : 08.01.2025

Version 4.4 Remplace toutes les versions précédentes

Page 10 de 21

8.2.2 Moyens de protection individuelle, par exemple équipement de protection personnelle

Général : Ne pas manger, boire ou fumer durant le travail. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de journée de travail et prendre une douche le cas échéant pour enlever la poussière de ciment. Eviter le contact avec les yeux et la peau. Après les travaux avec du ciment, les personnes devraient se laver ou prendre une douche et utiliser un onguent pour la peau. Nettoyer des vêtements, souliers, montres souillés avant leur réemploi.

Protection du visage / des yeux : En cas de dégagement de poussière ou danger de projections porter des lunettes de protection fermées suivant EN 166.

Protection de la peau : Porter des gants étanches, résistants à l'abrasion et aux alcalis. Les gants de protection avec imprégnation nitrile portant le marquage CE p.ex. sont bien appropriés. Respecter la durée maximale d'utilisation. Les gants en cuir ne sont pas appropriés à cause de leur perméabilité à l'eau et peuvent libérer des composés contenant des chromates. Porter des bottes et des vêtements à manches longues et utiliser des produits de protection de la peau.

Protection respiratoire: En cas de dépassement des valeurs limites d'exposition (par exemple en cas de manipulation ouverte du produit pulvérulent) un masque de protection respiratoire approprié doit être porté (suivant EN 149, EN 140, EN 14387, EN 1827). En général on utilise des demi-masques filtrants pour particules des types FFP1 ou FFP2 (voir tableau).



Produit : **Ciment, Ciment à maçonner, Liant hydraulique routier**

Date d'édition : 08.01.2025

Version 4.4 Remplace toutes les versions précédentes

Page 11 de 21

Utilisation	PROC *	Exposition	Genre de protection respiratoire	Efficacité de la protection (AFP)
Fabrication Industrielle (Formulation de liants hydrauliques et matériaux de construction)	2,3	La durée n'est pas limitée (jusqu'à 480 minutes par poste, 5 postes par sema)	Non requis	-
	14,26		A) FFP1 ou B) Non requis	APF = 4
	5, 8b, 9		A) FFP2 ou B) Masque P1 (FF, FM)	APF = 10 APF = 4
Utilisation de liants hydrauliques secs et matériaux de construction (intérieur, extérieur)	2		Non requis	-
	14, 22, 26		A) FFP1 ou B) Non requis	APF = 4
	5, 8b, 9		A) FFP2 ou B) FFP1	APF = 10 APF = 4
Utilisation industrielle de suspensions humides de liants hydrauliques et matériaux de construction (intérieur, extérieur)	2, 5, 8b, 9, 10, 13, 14		Non requis	-
	7		A) FFP1 ou B) Non requis	APF = 4
Utilisation artisanale de liants hydrauliques secs et matériaux de construction (intérieur, extérieur)	2,		Non requis	-
	9, 26		A) FFP2 ou FFP1	APF = 10 APF = 4
	5, 8a, 8b, 14		A) FFP3 ou B) FFP1	APF = 20 APF = 4
	19		FFP2	APF = 10
Utilisation artisanale de suspensions humides de liants hydraulique et matériaux de construction (intérieur, extérieur)	11	A) FFP1 ou B) Non requis	APF = 4	
	2, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 19	Non requis	-	

8.2.3 Limitation et surveillance de l'exposition environnementale

Air : Respect des limites d'émissions de poussières autorisées

Eau : Ne pas déverser du ciment dans l'eau souterraine ou dans le système d'évacuation d'eau.

Une augmentation du pH par cette exposition est possible. Au-delà d'un pH de 9 des effets écotoxicologiques peuvent se produire. L'eau conduite ou s'écoulant dans le système d'évacuation ou dans l'eau de surface ne doit pas atteindre une telle valeur pH. Les règlements sur les eaux usées et l'eau souterraine doivent être respectés.

Sol : Respect des règlements concernant la protection du sol. Pas de contrôles spéciaux à effectuer.

Produit : **Ciment, Ciment à maçonner, Liant hydraulique routier**

Date d'édition : 08.01.2025

Version 4.4 Remplace toutes les versions précédentes

Page 12 de 21

SECTION 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES**9.1 Indications concernant les propriétés physiques et chimiques principales**

- (a) Aspect visuel : Le ciment est un solide inorganique finement broyé (poudre grise ou blanche)
- (b) Odeur : inodore
- (c) Seuil d'odeur : aucun puisque inodore
- (d) pH: (T = 20°C dans l'eau rapport eau – solide 1:2): 11-13,5
- (e) Point de fusion : > 1250 °C
- (f) Point d'ébullition ou plage d'ébullition : non applicable parce que sous conditions normales le point de fusion est supérieur à: 1250°C
- (g) Point d'inflammation : non applicable parce que pas de liquide
- (h) Vitesse d'évaporation non applicable parce que pas de liquide
- (i) Inflammabilité (solide, gazeux) non applicable parce qu'il s'agit d'un solide non combustible
- (j) Limite supérieure/inférieure d'inflammabilité ou seuils d'explosivité Non applicable parce que pas gazeux
- (k) Pression de vapeur: non applicable parce que point de fusion > 1250 °C
- (l) Densité vapeur : non applicable parce que point de fusion > 1250 °C
- (m) Densité relative 2,75-3.20 g/cm³; Densité en vrac : 0,9-1,5 g/cm³
- (n) Solubilité dans l'eau (T = 20 °C): faible (0,1-1,5 g/l)
- (o) Coefficient de distribution n-Octanol/eau : non applicable parce que inorganique
- (p) Point d'ignition spontanée : non applicable pas de composés pyrophosphoriques
- (q) Température de décomposition : non applicable, ne contient pas de peroxydes inorganiques
- (r) Viscosité : non applicable parce que pas de liquide
- (s) Propriétés explosives : non explosif ni pyrotechnique. Pas de dégagement de gaz ou réaction chimique exothermique propre.
- (t) Propriétés oxydantes : non applicable parce que le ciment ne possède pas de propriétés favorisant le feu.

9.2. Autres indications

Non applicable

Produit : **Ciment, Ciment à maçonner, Liant hydraulique routier**

Date d'édition : 08.01.2025

Version 4.4 Remplace toutes les versions précédentes

Page 13 de 21

SECTION 10 : STABILITE ET REACTIVITE**10.1 Réactivité**

Le ciment est une matière hydraulique. Une réaction intentionnelle se fait lors du contact avec de l'eau. Le ciment durcit alors et forme une masse dure qui ne réagit pas avec son environnement.

10.2 Stabilité chimique

Le ciment sec est stable aussi longtemps qu'il est stocké de manière appropriée (point 7) et est compatible avec la plupart des autres produits de construction. Eviter le contact avec des matières incompatibles. Le ciment humide est alcalin et incompatible avec les acides, les sels d'ammonium, l'aluminium et d'autres métaux non-précieux. Il peut se former de l'hydrogène. Le ciment est soluble dans l'acide fluorhydrique, avec formation du gaz corrosif de tétrafluorure de silicium. Eviter le contact avec ces matières incompatibles. Le ciment forme avec l'eau des silicates de calcium hydratés, des aluminates de calcium hydratés et de la chaux. Les silicates de calcium du ciment peuvent réagir avec des oxydants forts comme les fluorures.

10.3 Possibilités de réactions dangereuses

Non applicable.

10.4 Conditions à éviter

L'humidité pendant le stockage peut conduire à la formation de mottes et une perte de qualité du produit.

10.5 Matériaux incompatibles

Acides, sels d'ammonium, aluminium ou autres métaux non-précieux.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Des produits de décomposition dangereux ne sont pas connus.

Produit : **Ciment, Ciment à maçonner, Liant hydraulique routier**

Date d'édition : 08.01.2025

Version 4.4 Remplace toutes les versions précédentes

Page 14 de 21

SECTION 11 : DONNEES TOXICOLOGIQUES
11.1 Indications sur les effets toxicologiques

Classe de danger	Cat	Effet	Référence
Toxicité dermale aiguë	-	Limite Test lapin, 24 heures d'exposition, 2000 mg Poids du corps – pas de létalité. Suite à ces essais, les critères de classification ne sont pas remplis.	(4)
Toxicité inhalation aiguë	-	Test limite rat avec 5 g/m ³ , pas de toxicité aiguë. L'étude a été menée avec du clinker Portland, constituant principal du ciment. Suite à ces essais, les critères de classification ne sont pas remplis.	(10)
Toxicité orale aiguë	-	Lors d'essais sur animaux avec des poussières de fous de cimenterie et des poussières de ciment, une toxicité oral aiguë n'a pas été déterminée. Suite à ces essais, les critères de classification ne sont pas remplis.	Recherche bibliographique
Effet de corrosion/irritation sur la peau	2	Le ciment a des effets d'irritation de la peau et de la muqueuse. Le ciment au contact avec la peau humide ou la peau en contact avec du ciment humide peut conduire à des réactions d'irritations ou d'inflammation de la peau, p.ex. rougissement ou formation de rides. Un contact prolongé en relation avec une abrasion mécanique peut conduire à de sérieuses lésions de la peau.	(4) et expériences sur l'être humain
Lésion / irritation grave des yeux	1	Lors de tests in vitro, le clinker Portland (principal constituant du ciment) a donné des effets très variables sur la cornée. Le „irritation index“ calculé est de 128. Le contact direct avec du ciment peut conduire à des lésions de la muqueuse, une fois par effet mécanique, d'autre part par une irritation ou inflammation directe ou retardée. Le contact direct avec des quantités plus importantes de ciment ou des projections de ciment humide peut avoir des conséquences qui vont d'une irritation modérée des yeux (inflammation de la conjonctive ou de la marge de paupière) jusqu'à des lésions des yeux importantes ou l'aveuglement.	(11),(12) et expériences sur l'être humain
Sensibilisation de la peau	1B	Chez certaines personnes, des eczéma peuvent se former après contact avec du ciment humide. Ceux-ci peuvent être déclenchés par la valeur du pH (dermatite de contact irritante) ou par une réaction immunologique avec le chrome (VI) (dermatite de contact allergique).	(5), (13)
Sensibilisation des voies respiratoires	-	Il n'y a pas d'indications pour une sensibilisation des voies respiratoires. Suite aux données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.	(1)
Mutagenicité des gamètes	-	Il n'y a pas d'indications pour un mutagène des gamètes. Suite aux données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.	(14)(15)

Produit : **Ciment, Ciment à maçonner, Liant hydraulique routier**

Date d'édition : 08.01.2025

Version 4.4 Remplace toutes les versions précédentes

Page 15 de 21

Classe de danger	Cat	Effet	Référence
Cancérogène :	-	Aucune relation causale entre exposition au ciment et apparition de cancers n'apu être établie. Des études épidémiologiques n'ont pas permis de conclure d'un lien entre le ciment et une affection cancérigène. Le ciment Portland n'est pas classé suivant ACGIH A4 comme un cancérogène humain. « Substances qui ne peuvent pas être jugées définitivement concernant la cancérogénité humaine à cause de manque de données disponibles. » Des essais in vitro ou sur animaux ne donnent pas suffisamment d'indications de cancérogénité pour pouvoir attribuer à la substance une autre classification. Le ciment Portland contient plus de 90 % de clinker Portland. Suite aux données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.	(1) (16)
Toxicité de reproduction	-	Suite aux données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.	
Toxicité spécifique sur organisme cible lors d'une exposition unique	3	L'exposition à des poussières de ciment peut conduire à une irritation des organes respiratoires (gorge, col, poumons). Si l'exposition se situe au-dessus des valeurs limites imposées sur le lieu de travail, es suites peuvent être la toux, l'éternuement et dyspnée. Une exposition au ciment pour des raisons professionnelles peut conduire à des altérations des fonctions respiratoires. Il n'y a toutes fois pas suffisamment de connaissances pour déduire une relation entre la dose et l'effet.	(1)
Toxicité spécifique sur organisme cible lors d'une exposition répétée	-	L'exposition à long terme avec du ciment respirable au-dessus de la limite imposée sur le lieu de travail peut conduire à la toux, la dyspnée et à des modifications obstructives des voies respiratoires. A faible concentrations, des effets chroniques n'ont pas été observés. Compte tenu des données disponibles, les critères de classifications ne sont pas remplis.	(17)
Danger d'aspiration	-	Non applicable, comme le ciment ne se présente pas sous forme d'aérosol.	

Les ciments (ciments normaux) et clinker de ciment Portland ont les mêmes propriétés toxicologiques et écotoxicologiques.

Effet sur la santé par exposition

Le ciment peut aggraver des maladies de la peau, des yeux et des voies respiratoires, par exemple des emphysèmes ou des asthmes.

SECTION 12 : DONNEES ECOLOGIQUES

12.1 Ecotoxicité

Le produit n'est pas considéré comme présentant un danger pour l'Environnement. Des examens écotoxicologiques avec du ciment Portland sur *Daphnia magna* (U.S. EPA, 1994a) [Référence (7)] et *Selenastrum Coli* (U.S. EPA, 1993) [Référence (8)] n'ont montré qu'un faible effet toxique. De ce fait, des valeurs LC50 et EC50 n'ont pas pu être déterminées [Référence (9)]. On n'a pas non plus su déterminer des effets toxiques sur les sédiments [Référence (10)]. Cependant, l'addition de grandes quantités de ciment dans l'eau peut provoquer une élévation du pH et donc se révéler toxique pour des organismes aquatiques dans certaines circonstances.

Produit : **Ciment, Ciment à maçonner, Liant hydraulique routier**

Date d'édition : 08.01.2025

Version 4.4 Remplace toutes les versions précédentes

Page 16 de 21

12.2 Persistance, dégradabilité,

Non applicable, car le ciment est un matériau minéral inorganique. Le ciment qui reste après hydratation ne présente pas de risque toxicologique.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Non applicable, car le ciment est un matériau minéral inorganique. Le ciment qui reste après hydratation ne présente pas de risque toxicologique.

12.4 Mobilité dans le sol

Non applicable, car le ciment est un matériau minéral inorganique. Le ciment qui reste après hydratation ne présente pas de risque toxicologique.

12.5 Résultats des considérations PBT et vPvB

Non applicable, car le ciment est un matériau minéral inorganique. Le ciment qui reste après hydratation ne présente pas de risque toxicologique.

12.6 Autres effets nocifs

Non applicable, car le ciment est un matériau minéral inorganique. Le ciment qui reste après hydratation ne présente pas de risque toxicologique.

SECTION 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ELIMINATION**13.1 Procédure pour traitement comme déchet**

Reprendre à sec et réutiliser si possible. Des techniques spéciales de traitement de déchets ne sont pas nécessaires. Ne pas éliminer dans l'eau résiduelle ou dans l'eau de surface.

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Le ciment n'étant pas concerné par la réglementation internationale sur le transport des matières dangereuses (IMDG, IATA, ADR/RID), il n'y a pas d'obligation de classification à ce titre.

14.1 Numéro UN

Non applicable.

14.2 Désignation de transport réglementaire

Non applicable.

14.3 Classe de danger de transport

Non applicable.

14.4 Groupe d'emballage

Non applicable.

14.5 Dangers pour l'environnement

Non applicable.

14.6 Mesures de précautions spéciales pour l'utilisateur

Non applicable.

14.7 Transport en masse suivant l'Annexe II du Protocole MARPOL 73/78 et suivant code IBC

Non applicable.

Produit : **Ciment, Ciment à maçonner, Liant hydraulique routier**

Date d'édition : 08.01.2025

Version 4.4 Remplace toutes les versions précédentes

Page 17 de 21

SECTION 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES**15.1 Règlements concernant la sécurité, la protection de la santé et la protection de l'environnement /****Prescriptions légales spécifiques pour le mélange**

1. Le ciment est un mélange et ne tombe de ce fait pas sous l'obligation de la Directive CEE 1907/2006 (REACH).
Suivant Art. 2.7(b) et annexe V.10 de la Directive CE 1907/2006 (REACH), le clinker Portland est exempt de l'obligation d'enregistrement.
2. Suivant Annexe XVII paragraphe 47 de la Directive 1907/2006, il existe pour le ciment et les produits contenant du ciment une interdiction d'utilisation et de mise sur le marché.
Le ciment et les produits contenant du ciment ne doivent pas être utilisés si leur teneur en chrome VI soluble après hydratation dépasse 0,0002 % de la masse sèche.
Si des produits réducteurs sont utilisés, il doit être marqué lisiblement et de manière durable sur l'emballage de ciment et de produits contenant du ciment - indépendamment d'autres prescriptions légales communautaires concernant la classification, l'emballage et marquage de substances et préparations dangereuses - quand le produit a été emballé et sous quelles conditions et combien de temps le produit peut être stocké sans que l'action du réducteur diminue et que la teneur en chrome VI soluble ne dépasse la valeur limite indiquée sous 1 .
3. Par dérogation les numéros 1 et 2 ne sont pas applicables à une mise sur le marché en vue d'une utilisation dans des procédés surveillés clos et automatisés et d'une utilisation dans des procédés, dans lesquels le ciment ou le produit contenant du ciment est exclusivement traité par des machines et qu'il n'y a pas de risque d'un contact avec la peau.
Les producteurs de ciment se sont engagés dans le cadre d'un accord sur la protection de la santé des salariés sur le bon maniement et l'utilisation de silice cristalline et de produits qui en contiennent, d'introduire des pratiques soi-disant prouvées pour le maniement sûr.
(<http://www.nepsi.eu/good-practice-guide.aspx>)

15.2 Appréciation de la sécurité du produit

Une appréciation de la sécurité du produit n'a pas été effectuée.

Produit : **Ciment, Ciment à maçonner, Liant hydraulique routier**

Date d'édition : 08.01.2025

Version 4.4 Remplace toutes les versions précédentes

Page 18 de 21

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS**16.1 Modifications par rapport à la version précédente**

Nouvelle version suivant Règlement (UE) n° 453/2010.

16.2 Abréviations

ACGIH	American Conference of Industrial Hygienists
ADR/RID	European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway
APF	Assigned protection factor
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classification, labelling and packaging (Règlement CE No 1272/2008)
EC50	Half maximal effective concentration
ECHA	European Chemicals Agency
EINECS	European Inventory of Existing Commercial chemical Substances
EPA	Type of high efficiency air filter
HEPA	Type of high efficiency air filter
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International agreement on the Maritime transport of Dangerous Goods
IUPAC	International Union of Pure and Applied Chemistry
LC50	Median lethal dose
MEASE	Metals estimation and assessment of substance exposure
PBT	Persistent, bio-accumulative and toxic
PROC	Process category
REACH	Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Verordnung (EG) 1907/2006)
FDS	Fiche de sécurité
STOT	Specific target organ toxicity
UVCB	Substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials
vPvB	Very persistent, very bioaccumulative

Produit : **Ciment, Ciment à maçonner, Liant hydraulique routier**

Date d'édition : 08.01.2025

Version 4.4 Remplace toutes les versions précédentes

Page 19 de 21

16.3 Littérature et Données

- (1) Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006: <http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf>.
- (2) Technical Rules for dangerous substances, Limites sur le lieu de travail , 2009, GMBI No.29 p.605.
- (3) MEASE 1.02.01 Exposure assessment tool for metals and inorganic substances, EBRC Consulting GmbH für Eurometaux, 2010: <http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php>.
- (4) Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189 (1999).
- (5) Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related to the content of Cr(VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003.
- (6) U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a).
- (7) U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993).
- (8) Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448, National Academy Press, Washington, D.C., 2001.
- (9) Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker prepared for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.
- (10) TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker CLP/GHS 03-2010-fine in rats, August 2010.
- (11) TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated chicken eye test, April 2010.
- (12) TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the isolated chicken eye test, April 2010.
- (13) European Commission's Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr(VI) in cement (Europäische Kommission, 2002): http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf.
- (14) Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages, Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58
- (15) Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Gminski et al, Abstract DGPT conference Mainz, 2008.
- (16) Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to change the threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung Consulting, June 2008.
- (17) Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of the study after the data collection of Phase I-II 2006-2010, H. Notø, H. Kjuus, M. Skogstad and K.-C. Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010.

Produit : **Ciment, Ciment à maçonner, Liant hydraulique routier**

Date d'édition : 08.01.2025

Version 4.4 Remplace toutes les versions précédentes

Page 20 de 21

16.4 Catégories de processus et descripteurs des utilisations

Pour l'utilisateur professionnel des catégories de processus et des descripteurs des utilisations peuvent être assignés selon le guide de bonnes pratiques REACH R.12 (ECHA-2010-G-05) (voir tableau).

PROC	Utilisation identifiée	Fabrication/ formulation de	Utilisation artisanale/ industrielle de
		liants hydrauliques et matériaux de construction	
2	Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée (prise d'échantillons)	X	X
3	Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)	X	X
5	Mélange dans des processus par lot pour la formulation de préparations et d'articles (Contacts multiples et/ou importants)	X	X
7	Pulvérisation dans des installations industrielles		X
8A	Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées.	X	X
8B	Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées.	X	X
9	Transfert de substance ou préparation dans petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)	X	X
10	Application au rouleau ou au pinceau		X
11	Pulvérisation en dehors d'installations industrielles		X
13	Traitement d'articles par trempage et versage		X
14	Production de préparations ou d'articles par pastillage, compression, extrusion, granulation	X	X
19	Mélange manuel entraînant un contact intime avec la peau ; seuls des EPI sont disponibles		X
22	Opérations de traitement potentiellement fermées (avec des minéraux / métaux) à haute température. Dans un cadre industriel		X
26	Manipulation de substances solides inorganiques à température ambiante	X	X

Produit : **Ciment, Ciment à maçonner, Liant hydraulique routier**

Date d'édition : 08.01.2025

Version 4.4 Remplace toutes les versions précédentes

Page 21 de 21

16.5 Méthodes selon § 9 du Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) pour l'évaluation de l'information visant le classement

Évaluation du Règlement (CE) n° 1272/2008	Méthode de classement
Irr. Cut. 2, H315	Données d'essai
Lés. Occ. 1, H318	Données d'essai
STOT unique 3, H335	Expérience sur l'espèce humaine

16.6 Conseil de formation

En supplément aux programmes de formation pour salariés sur les thèmes de la santé, de la sécurité et de l'environnement, les entreprises doivent s'assurer que les salariés lisent les fiches de sécurité, les comprennent et mettent en œuvre les dispositions contenues.

16.7 Clause d'exclusion

Les indications données dans la présente fiche de sécurité décrivent les exigences en matière de sécurité de nos produits et se basent sur l'état actuel des connaissances. Elles ne constituent pas de d'assurance des caractéristiques des produits. Les lois, règlements et normes, même ceux qui ne sont pas mentionnés dans cette fiche, doivent être respectés sous sa responsabilité par le destinataire de nos produits.